



**COLORADO**

*Soyez inspirés*

# Rovana





# Rovana Travertino



## APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

- 1 -Apply a coat of Colofondo\* and let dry for 12 hours.
- 2 -Apply a coat of Rovana White using the stainless steel trowel or a coating knife.
- 3 - In the meantime, create the desired effects with a special trowel.
- 4 - Immediately after, (before the applied product dries completely so 30 to 40min), spray water to smooth more easily with the stainless steel trowel.
- 5 - After 24 hours, apply 1 to 2 coats of Rovana Silver varnish with a natural sponge or special sponge.
- 6 -After 12h, apply Varnish Rovana tinted according to catalog and create shades on the smooth part with the sponge soaked in water.

\* The application of Colofondo is mandatory.

## METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dépourssiéré), conforme au DTU 59.1.

- 1 -Appliquer une couche de Colofondo\* et laisser sécher pendant 12heures.
- 2 -Appliquer une couche de Rovana Blanc à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.
- 3 -Au fur et à mesure, créer les effets souhaités à l'aide d'une taloche spéciale.
- 4 -Immédiatement après, (avant que le produit appliqué ne sèche complètement soit 30 à 40min), vaporiser de l'eau pour lisser plus facilement avec la taloche inox.
- 5 -Après 24h, appliquer 1 à 2 couches du vernis Rovana Silver avec une éponge naturelle ou taloche éponge spéciale.
- 6 -Après 12h, appliquer Vernis Rovana teinté selon catalogue et créer des nuances sur la partie lisse avec l'éponge imbibée d'eau.

\* L'application de Colofondo est obligatoire.

## طريقة الإستعمال :

يجب أن يكون السطح مهيناً مسبقاً (جاف، نظيف و خالي من الغبار). مطابق ل DTU 59.1.

- 1 - طلاء طبقة من الكولوفونديو\* ويترك يجف لمدة 12 ساعة.
- 2 - طلاء طبقة من روفانا أبيض باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.
- 3 - بعد الطلاء، يشكل الديكور المرغوب فيه على السطح باستخدام طالوش خاص.
- 4 - مباشرة بعد. (قبل أن يجف المنتج المطبق تماماً لمدة 30 إلى 40 دقيقة). يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التلميس بواسطة طالوش إينوكس.
- 5 - بعد 24 ساعة، طلاء طبقة إلى طبقتين من فيرني روفانا فضي بواسطة إسفنجة طبيعي أو طالوش إسفنجي خاص.
- 6 - بعد 12 ساعة، نقوم بطلاء فيرني روفانا ملون حسب المنشور ثم نظهر طبقات الألوان على الجزء الأكثر نعومة باستخدام الإسفنجة المبلل بالماء.

\* تطبيق الكولوفونديو إجباري

# Printemps



VR1



VR2



VR3

# Automne



VR4



VR5



VR6

# Hiver



VR7



VR8



VR Silver



# Rovana Effet Pierre



## APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

- 1 -Apply a coat of Colofondo\* and let dry for 12 hours.
- 2 -Apply a coat of Rovana Tinted\*\* using the stainless steel trowel or a coating knife.
- 3 - In the meantime, create the desired effects with a special trowel.
- 4- After 24 hours, draw horizontal stripes or false bricks.
- 5- Using a brush, apply a second coat of intermittently tinted Rovana before the applied product dries.
- 6 -In order to smooth the product, spray water to obtain the desired effect.
- 7 - After 24 hours min, apply a coat of NATURA for more protection.

\* The application of Colofondo is mandatory.

\*\* After tinting the Rovana base, a rest period of 6 hours is required.

## METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dépourvu de poussière), conforme au DTU 59.1.

- 1 -Appliquer une couche de Colofondo\* et laisser sécher pendant 12heures.
- 2 -Appliquer une couche de Rovana Teintée\*\* à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.
- 3 -Au fur et à mesure, créer les effets souhaités à l'aide d'une taloche spéciale.
- 4 -Après 24h, tracer des bandes horizontales ou des fausses briques.
- 5 -A l'aide d'une brosse, appliquer une 2ème couche de Rovana teintée par intermittence avant que le produit appliqué ne sèche.
- 6 -Afin de lisser le produit, vaporiser de l'eau pour obtenir l'effet désiré.
- 7 -Après 24h min, appliquer une couche de NATURA pour plus de protection.

\* L'application de Colofondo est obligatoire.

\*\* Après la mise à la teinte de la base Rovana, un temps de repos de 6h est nécessaire.

## طريقة الإستعمال :

يجب أن يكون السطح مهينًا مسبقًا (جاف، نظيف و خالي من الغبار). مطابق ل DTU 59.1.

- 1 - طلاء طبقة من الكولوفونديو\* ويترك يجف لمدة 12 ساعة.
- 2 - طلاء طبقة من روفانا ملون\*\* باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.
- 3 - قبل أن يجف المنتج المطبق لمدة (30 إلى 40 دقيقة). يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التلميس للحصول على مساحة ناعمة.
- 4 - بعد 24 ساعة، رسم خطوط أفقية أو طوب مصطنع.
- 5 - باستخدام الفرشاة، طلاء طبقة ثانية من روفانا ملون بشكل متقطع قبل أن يجف المنتج للمطبق.
- 6 - من أجل سلاسة المنتج، رش السطح بالماء للحصول على المظهر المرغوب فيه.
- \* بعد 24 ساعة على الأقل، طلاء طبقة ناتورا للمزيد من الحماية.
- \*\* بعد التلوين، ترك روفانا أساس لمدة 6 ساعات ضروري.

*Caramel*



ROV 100



ROV 200



ROV 300

*Lentille*



ROV 400



ROV 500



ROV 600

*Noix*



ROV 700





ROV 800



ROV 900

# Rovana Effet Béton



## APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

- 1 - Apply a coat of Colofondo\* and let dry for 12 hours.
- 2 - Apply a coat of Rovana Tinted\*\* using the stainless steel trowel or a coating knife.
- 3 - Create the desired drawing with a special roller.
- 4 - Before the applied product dries (30 to 40min), spray water to smooth it more easily using the stainless steel trowel.
- 5 - After 24 hours min, apply a coat of Natura for more protection.

-Natura may to change the shade.

\* The application of Colofondo is mandatory.

\*\* After tinting the Rovana base, a rest period of 6 hours is required.

## METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dépeussieré), conforme au DTU 59.1.

- 1 - Appliquer une couche de Colofondo\* et laisser sécher pendant 12heures.
- 2 - Appliquer une couche de Rovana Teintée\*\* à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.
- 3 - Créer le dessin désiré à l'aide d'un rouleau special.
- 4 - Avant que le produit appliqué ne sèche (soit 30 à 40min), vaporiser de l'eau pour lisser plus facilement à l'aide de la taloche inox.
- 5 - Après 24h min, appliquer une couche du Vernis Natura pour plus de protection.

- Natura est susceptible de changer la nuance.

\* L'application de Colofondo est obligatoire.

\*\* Après la mise à la teinte de la base Rovana, un temps de repos de 6h est nécessaire.

## طريقة الإستعمال :

يجب أن يكون السطح مهينا مسبقا (جاف، نظيف و خالي من الغبار)، مطابق ل DTU 59.1.

- 1 - طلاء طبقة من الكولوفونديو\* ويترك يجف لمدة 12 ساعة.
  - 2 - طلاء طبقة من روفانا ملون\*\* باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.
  - 3 - يشكل الديكور المرغوب فيه بواسطة رولة خاصة.
  - 4 - قبل أن يجف المنتج (من 30 إلى 40 دقيقة)، يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التلميس بواسطة طالوش إينوكس.
  - 5 - بعد 24 ساعة على الأقل، طلاء طبقة ناتورا للمزيد من الحماية.
- فيرني ناتورا قابل لتغيير اللون.  
\* تطبيق الكولوفونديو إجباري.  
\*\* بعد التلوين، ترك روفانا أساس لمدة 6 ساعات ضروري.

*Lune*



ROV 111



ROV 222



ROV 333

*Jupiter*



ROV 444



ROV 555



ROV 666

*Mars*



ROV 777



ROV 888



ROV 999



# Rovana



روفانا دهان زخرفي يجلب لمسة من الأناقة الأصيلة ويعطي للمساحات المزينة مظهرا عتيقا.

## الخصائص التقنية :

الظهر	: عجين
اللون	: روفانا أساس
المردودية	: فيرني روفانا
التخفيف	: 1 كلغ / م <sup>2</sup> (طبقة واحدة)
التجفيف	: جاهز الاستعمال
أدوات الاستعمال	: 24 إلى 48 ساعة حسب السمك
الغسل	: طالوش إينوكس، طالوش خاص، سكين طلاء، طالوش إسفنجي خاص بعد 28 يوما



**EN** Rovana is a special effect paint which brings a touch of original elegance and gives the decorated spaces a rustic appearance.

## TECHNICAL PROPERTIES :

Aspect	: Pasty
Tint	: Rovana base : White, available in 18 tints on the tinting machine system <b>MAGIC COLOR</b> Rovana varnish : Silver, available in 8 tints on the tinting machine system <b>MAGIC COLOR</b>
Spreading rate	: 1 kg / m <sup>2</sup> (one coat)
Dilution	: Ready to use
Drying	: 24 to 48 hours depending on the thickness
Tools	: Stainless steel trowel, Special trowel, Natural sponge and Coating knife
Washability	: After 28 days



**FR** Rovana est une peinture décorative qui apporte une touche d'élégance originale et confère aux espaces décorés un aspect rustique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	: Pâteux
Teinte	: Base Rovana : Blanc, disponible en 18 teintes sur le système machine à teinter <b>MAGIC COLOR</b> Vernis Rovana : Silver, disponible en 8 teintes sur le système machine à teinter <b>MAGIC COLOR</b>
Rendement	: 1 kg/m <sup>2</sup> (une couche)
Dilution	: Prêt à l'emploi
Séchage	: 24 à 48 heures selon l'épaisseur
Matériel	: Taloche en inox, Taloche spéciale, Eponge naturelle et Couteau à enduire
Lavable	: Après 28 jours

5، ممر الأوركيدي، عين السبع الدار البيضاء - المغرب.

Colorado S.A. : 5, Allée des Orchidées - Ain Sebaa - Casablanca - Maroc  
Tél. : +212 (0) 522 35 23 35

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma)

ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001

N° Eco. 0801008283