



DESCRIPTION

Peinture en phase aqueuse à base de résine vinylacétate, à aspect béton ciré.

DOMAINE D'UTILISATION

Pour l'intérieur : DECOSOL s'applique en intérieur sur FONDO DECOSOL sur tous types de sols neufs ou anciens en bon état (brut, carrelé, lissé).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : pâteux.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 7 à 8 m²/kg (environ 5 m²/l) selon la porosité du support.
- Densité : 1,08 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 120 +/- 5 KU à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Préparation du support conforme à la norme NFP74-201-DTU 59.1. Température d'application entre 10 et 28°C.

Application 1^{ère} couche au rouleau ou à la taloche en couche très fine.

Cette 1^{ère} couche doit être lissée avec une taloche inox. Après minimum 4 h de séchage le produit peut être ferré et lissé. La deuxième couche toujours très fine peut être appliquée en croissant les mouvements pour obtenir une surface lisse. Laisser sécher 8 h, puis polir avec la laine d'acier très fine. Finir avec le Vernis Decosol.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

20°C et à 0% d'humidité :

* Hors poussière : 45 min

* Sec : 2 heures

* Intervalle entre couches : 4 heures minimum

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
FONDO DECOSOL	1
DECOSOL	2
VERNIS DECOSOL (option)	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2 L.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 103-1

MINIMUM DE COMMANDE

Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001