



DESCRIPTION

Enduit mural épais d'aspect terre brute.

DOMAINE D'UTILISATION

Il s'applique facilement et contribue à atténuer les effets provenant de petites irrégularités des fonds.
Il s'applique en intérieur sur des murs neufs ou anciens en bon état.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 1 m²/Kg (en une couche).
- Densité : 1,58 +/- 0,05 à 25°C.
- Viscosité : 1400 +/- 200 poises à 25°C.
- Extrait sec (% en poids) : 67 +/- 2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer à la taloche sur un support préparé sec, sain et dépoussiéré. Ne pas appliquer sur du papier peint.
Appliquez DECOTERRE à l'aide d'une taloche métallique en réalisant des mouvements croisés, souples et irréguliers pour obtenir un aspect plus ou moins structuré (avec plus ou moins de relief). Laissez prendre 30 minutes, puis humidifiez légèrement votre surface (environ 2 m² à la fois) avec une éponge, et fermez à la taloche inox en écrasant les surépaisseurs. Ajoutez quelques effets en griffant votre surface par endroits avec une brosse métallique. Pour mieux protéger DECOTERRE à l'extérieur, il est conseillé d'appliquer une couche de COLOPRIM, en finition.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

Nous vous conseillons de réaliser votre pièce en une seule fois afin d'éviter d'éventuelles nuances.
Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

- * Initiale : 30 minutes.
- * A cœur : 48 heures

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	1
COLOMAT 99	1
COLOFONDO	1
DECOTERRE	1
COLOPRIM (Option)	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

7 Kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°101.

MINIMUM DE COMMANDE

400kg

Édition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001