



DESCRIPTION

Résine époxy colorée à base d'eau à deux composants.
Protection durable de sols béton, et murs intérieurs.

DOMAINE D'UTILISATION

Assure une protection efficace des sols. Garages, parkings, locaux commerciaux et industriels, contre l'usure et les attaques des produits chimiques. Résiste aux huiles minérales, essence, fuel. Application confortable, caractéristique des produits en phase aqueuse. Très faible odeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Couleur : Au choix.
- Rendement Théorique : 1.6 kg/m²/1mm .
- Densité du mélange : 1.55 ± 0,05 à 25°C .
- Extrait sec (en volume) : 66 ± 2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions par poids suivantes :

- 4 de la base et 1 de durcisseur
- * Temps des maturations : 30mn
- * Durée de vie du mélange : 4 H

Dépassé ce délai, le produit prend en masse et devient inutilisable.

Bien mélanger la base et le durcisseur et s'assurer que le mélange est homogène en insistant sur les parois et le fond des boîtes.

Le produit s'applique à la brosse, rouleau ou pistolet (pneumatique ou Airless).

Limite d'application :

Température de la surface à l'application : entre 10°C et 32°C.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Eau (entre 5 et 15%).

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie :

- * Hors poussière : 4-6 heures
- * Sec au toucher : 12 Heures
- * Dur : 24 Heures

Pour une bonne résistance aux produits chimiques la durée de séchage recommandée est de 7 jours.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Base 4kg, Durcisseur 1kg.
Base 16kg, durcisseur 4kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°278 .

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001