



DESCRIPTION

ROVANA est un revêtement minéral à base de chaux.
Produit décoratif à effet naturel.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux.
- Couleur : Blanc .
- Rendement : Environ 1kg/m^2 (en 1 couche), conforme à la norme ISO 23811(2009). (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption de support et à la méthode de l'application).
- Densité : $1,60\text{ Kg/L } \pm 0,05$ à 25°C , conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 760 ± 50 Poise, à 25°C (Brookfield).

PRÉPARATION DE SURFACE

Conformément à la norme professionnelle (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C .
L'humidité relative doit être $< 65\%$.
Il est conseillé de travailler avec le même numéro de lot sur la totalité de la surface à peindre.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Matériel de mise en oeuvre : taloche en inox, et brosse spéciale
Sur un support préalablement préparé, appliquer une couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 4 heures.
Rovana s'applique en 1 couche : Bien mélanger le produit avant application.
Appliquer ROVANA à la taloche Inox sur le mur, avant qu'il ne sèche, procéder à la finition avec les outils appropriés, selon l'effet souhaité. Alors que le produit est encore humide, créer sur le support à l'aide d'une brosse spéciale des marbrures irrégulières et ondulées dans le sens oblique, de haut en bas et de bas en haut.
Au bout de 30 - 40 minutes à 20°C , vaporiser de l'eau sur le mur à l'aide d'un pulvérisateur. Ceci permettra de lisser plus facilement ROVANA à la taloche Inox.
Après 24 heures à 20°C décorer avec une éponge, en utilisant la finition VERNIS qu'il faut appliquer en deux couches.
Attendre 4 heures à 20°C après chaque passage.

SÉCHAGE

Environ de 24 heures à 48 heures selon l'épaisseur.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOFONDO	1
ROVANA	1
ROVANA VERNIS	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 Kg, 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°258.

MINIMUM DE COMMANDE

Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001